

Opis in uporabnost

Pyrosply je težko gorljiva vodoodporna vezana plošča, ki jo uporabljamo predvsem pri opremljanju objektov (na primer za predelne stene in tla v gledališčih, hotelih, šolah, bolnišnicah,...). Primerna pa je tudi za izdelavo sten, tal in oblog raznih vozil (vlakov, avtobusov, dostavnih vozil) in plovil. Izdelana je iz bukovega furnirja, ki je pred lepljenjem z vodoodpornim melaminskim lepilom impregniran s posebej učinkovitim sredstvom za zaščito pred ognjem. Notranji sloji furnirja so nazivne debeline 1,6 mm. Pri ploščah, ki so namenjene "nevidni" vgradnji (oznaka kvalitete BBC) in so temnejše barve, uporabljamo za zunanji sloj furnir debeline 1,6 mm; za plošče, ki so vidne in je pomemben njihov izgled (oznaka kvalitete B/BB), pa uporabljamo za zunanji sloj furnir debeline 1,1 mm in svetlo impregnacijsko sredstvo.

PYROS PLY

Lastnosti vezane plošče

Lepljivost vezane plošče: AW 100 (po DIN 68 705), oz. po EN 314 class 2

Kvaliteta plošč glede gorljivosti:

- **gorljivost:** razred B1 po DIN 4102
- **certifikat:** P 1297102-530-4;
P 1297102-530-1

Pri gorenju sprošča netoksične pline.

Gostota - volumska masa: 810- 840 kg/m³ pri vlažnosti 8 - 12 %.

Fizikalno mehanske lastnosti: kot pri klasični bukovi vezani plošči (po DIN 68 705, teil 2)

Toplotna prevodnost: $0,12 < \lambda < 0,16$ W/m K

Dimenzije

Standardni formati : 120/122/125/150 x 244/250 cm za BB/C kvaliteto in 250 x 125/150 za B/BB kvaliteto.

Plošče ostalih dimenzij ter obdelave robov in površin izdelujemo po naročilu kupcev.

Standardne nazivne debeline plošč so: 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45 in 50 mm.

Ostale debeline izdelujemo po naročilu.

Tolerance: po EN 315.

Izvedbe površin

Les: obojestransko les, brušen ali nebrušen, izgled površin: standardno B/BB ali BB/BB ali BB/C

Obloge :

- enostransko fenol film - gladko (standardna teža 120 g/m², ostale teže po naročilu)

- obojestransko fenol film - gladko ali 1x nederseča površina

- enostransko ali obojestransko barvane z epoksi ali poliuretansko barvo

- s težko gorljivimi HPL laminati

Plošče se lahko barva, lakira, lepi in normalno obdeluje.

TEŽKO
GORLJIVA
VODOODPORN
VEZANA
PLOŠČA



Skладиščenje

Pyrosply plošče skladiščimo enako kot ostale vezane plošče v pokritem prostoru, tako da niso neposredno izpostavljene sončni pripeki in dežju; zložene morajo biti na ravni podlagi z vsaj 4 podlogami poravnanimi po navpičnici.



JAVOR

Javor Pivka d.d.
Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka

PC Vezane plošče

telefon: 05 72 10 300, fax: 05 72 10 334
e-mail: vezane.plosce@javor.si, www.javor.si